

# Specifications / Spécifications / Technische Daten / Specificaties

<p>Producer Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB, England, declares that their Victorian dust pressed floor and wall tiles for internal and external uses are in conformity with 89/106/CEE directive.</p> <p><b>CE</b></p> <p>EN 14411 Dry pressed vitrified tiles group Blb for internal or external wall and flooring</p>	<p>Das Unternehmen Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB erklärt, dass die trockengepressten Boden- und Wandfliesen „Victorian“ zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen der Richtlinie 89/106/CEE entsprechen.</p> <p><b>CE</b></p> <p>EN 14411 Trockengepresste Steinzeugfliesen, Gruppe Blb zur Verwendung als Wand- und Bodenfliesen für Innen- und Außenbereiche</p>
<p>La société Original Style Ltd, basée à Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB, confirme que ses carreaux pressés à sec Victorian, à usage intérieur et extérieur sur sols et murs, sont conformes à la directive 89/106/CEE.</p> <p><b>CE</b></p> <p>EN 14411 Carreaux vitrifiés pressés à sec du groupe Blb pour usage intérieur et extérieur sur sols et murs</p>	<p>Het bedrijf Original Style Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LB, verklaart dat hun drooggeperste Victorian vloer- en wandtegels voor binnen- en buitengebruik, overeenkomstig zijn met de richtlijn 89/106/CEE.</p> <p><b>CE</b></p> <p>EN 14411 Droog geperste keramieken tegels met lage waterabsorptie 0,5 - 3%, Group Blb voor wanden vloeren binnen en buiten</p>

Tested to Testé aux normes Getestet nach Getestet volgens	BS EN ISO 14411, in conjunction with BS EN ISO 10545 parts 1-16 BS EN ISO 14411, in conjunction with BS EN ISO 10545 sections 1-6 BS EN ISO 14411, in combination with BS EN ISO 10545 Teile 1-16 BS EN ISO 14411, in combinatie met BS EN ISO 10545 deel 1-16
Description Description Beschreibung Omschrijving	Annex H, dry pressed ceramic tiles with low water absorption 0.5- 3%, Group Blb, vitrified Annex H, Carreaux en céramique pressés à sec, à faible absorption d'eau 0.5 - 3%, Group Blb, vitrifiés Annex H, trockengepresste Keramikfliesen mit niedriger Wasseraufnahme 0.5 - 3%, Gruppe Blb, verglast Annex H, droog geperste keramieken tegels met lage waterabsorptie 0.5 - 3%, Group Blb, verglaasd
Dimensions and surface quality Dimensions et qualité de surface Maße und Oberflächenqualität Afmetingen en oppervlaktekwaliteit	BS EN ISO 10545-2, Annex H: Conforms to all standards for dimension and surface quality BS EN ISO 10545-2, Annex H: conforme à toutes les normes pour les dimensions et la qualité de surface BS EN ISO 10545-2, Annex H: Entspricht allen Normen für Größe und Oberflächenqualität BS EN ISO 10545-2, Annex H: conform alle richtlijnen voor afmetingen en kwaliteit van oppervlakte
Working tolerances Marges de tolérance Fertigungstoleranz Werktolerante	From the work size: N<7cm +/- 0.5mm, 7cms ≤ N<15cms +/- 0.9mm, N≥15cms +/- 0.6% to a max of +/- 2.0mm De la taille réelle: N<7cm +/- 0.5mm, 7cms ≤ N<15cms +/- 0.9mm N≥15cms +/- 0.6% jusqu'à un maximum de +/- 2.0mm Vom Wertmaß: N<7 cm +/- 0,5mm, 7 cm ≤ N<15 cm +/- 0,9 mm N ≥ 15 cm +/- 0,6 % bis max. +/- 2,0 mm Van tegelafmeting: N<7 cm +/- 0,5mm, 7cms ≤ N<15cms +/- 0,9mm N≥15cms +/- 0,6% tot een max van +/- 2,0mm
Mohs scale surface resistance Résistance de surface selon l'échelle de Mohs Oberflächenhärte nach Moh-Skala Mohs schaal voor oppervlaktebestendigheid	7
Chemical resistance Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit Chimische beständigkeit	BS EN ISO 10545-13: conforms to standard UHA, ULA, UA BS EN ISO 10545-13: conforme à toutes les normes UHA, ULA, UA BS EN ISO 10545-13: Entspricht dieser Norm UHA, ULA, UA BS EN ISO 10545-13: conform richtlijnen UHA, ULA, UA
Thermal shock Choc thermique Thermoschock Thermale schok	BS EN ISO 10545-9: conforms to standard BS EN ISO 10545-9: conforme à toutes les normes BS EN ISO 10545-9: Entspricht dieser Norm BS EN ISO 10545-9: conform richtlijnen
Coefficient of restitution Coefficient de restitution Stoßfestigkeit Restitutie coëfficiënt	BS EN ISO 10545-5: conforms to standard BS EN ISO 10545-5: conforme à toutes les normes BS EN ISO 10545-5: Entspricht dieser Norm BS EN ISO 10545-5: conform richtlijnen
Modulus of rupture and breaking strength Résistance à la flexion et à la rupture Zug- und Brügefestigkeit Breukbestendigheid en -vastheid	BS EN ISO 10545-4, >1100N
Deep abrasion Abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit Diepe afschuring	BS EN ISO 10545-6 1997: 24mm = 116vmm³
Slip resistance in shod conditions Résistance au glissement avec chaussures Rutschfestigkeit bei Verwendung von Schuhen Slipbestendigheid in droge omstandigheden	DIN51130: R10
Inclined platform test under wet bare foot conditions Test sur plateforme inclinée et mouillée, pieds nus Test auf schräger Bühne unter nassen Barfußbedingungen Hellingtest met natte voeten	DIN 51097: A
Suitability Usage Eignung Geschiktheid	Most commercial applications, interior, exterior heavy domestic locations. If in doubt please refer to our technical department for further advice. Convient à la plupart des installations commerciales, et aux installations domestiques intérieures ou extérieures à usage fréquent. En cas de doute, prenez contact avec notre département technique pour de plus amples conseils. Für die meisten gewerblichen Anwendungen, Innen, Außen, stark benutzte Wohnbereiche. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte unsere technische Abteilung nach Rat. Meeste commerciële toepassingen, interieur en exterieur intensief huishoudelijk gebruik. Raadpleeg onze technische afdeling voor meer informatie in geval van twijfel.
Frost resistance Frost resistance advice	BS EN ISO 10545-12: No damage after 100 freeze thaw cycles. Tiles should not be laid on flat asphalt covered roofs in areas subject to frost. Tiles used outdoors should have an impervious screed coating on the substrate prior to installing and laid in such a way that rainwater drains freely off them and cannot penetrate beneath and between them. They should be sealed with a UV resistant impregnator to prevent water penetration. Natural climatic conditions such as snow may cause 'spalling' (where the tile surface flakes as a result of snow freeze/thaw). No guarantees can be given against tiles being damaged by climatic conditions.
Résistance au gel Conseils vis-à-vis de la résistance au gel	BS EN ISO 10545-12: aucun endommagement après 100 cycles de gel et dégel. Il est déconseillé de poser les carreaux sur les toits plats enduits d'asphalte dans les zones sujettes au gel. Si les carreaux sont posés en extérieur, le substrat sur lequel ils reposent devra être recouvert d'un enduit imperméable et lissé avant l'installation, afin que l'eau de pluie s'en écoule librement sans s'infiltrer en dessous des carreaux ou entre ceux-ci. Les joints doivent être posés avec un imprégnateur insensible aux UV afin d'émpêcher toute pénétration d'eau. Des conditions climatiques naturelles, telle que la neige, peuvent entraîner « l'écaillage » des carreaux lorsque la surface des carreaux s'effrite suite au gel ou au dégel de la neige). Nous ne pouvons donner aucune garantie contre l'endommagement de nos carreaux suite aux conditions climatiques.
Frostbeständigkeit Empfehlungen zur Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12: Beschädigungsgefahr nach 100 Frost-Tau-Zyklen. Fliesen sollten nicht auf flachen Asphalt-Dächern in frostgefährdeten Gebieten verlegt werden. Im Außenbereich müssen Fliesen auf undurchlässigen Estrich so verlegt werden, dass Regenwasser frei abfließen und nicht unter bzw. zwischen den Fliesen eindringen kann. Es muss ein UV-beständiges Impregnatmittel verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Aufgrund natürlicher Klimabedingungen, wie zum Beispiel Schnee, kann es zu „Abplatzungen“ kommen (wobei die Oberfläche der Fliesen aufgrund von Frost oder tauemendem Schnee abplatzt). Eine Garantie gegen die Beschädigung von Fliesen durch klimatische Bedingungen kann nicht gegeben werden.
Vorstbestendigheid Advies ten aanzien van vorstbestendigheid	BS EN ISO 10545-12: geen schade na 100 vorst-doocylicl. Tegels dienen niet te worden gelegd op platte asfaltdekkens in gebieden met vorst. Voor tegels die buiten worden gebruikt, dient de ondergrond te worden voorzien van een ondoordringbare deklaag voordat ze worden gezet. De tegels dienen zodanig te worden gezet dat het regenwater regenerer zonder belemmeringen ervan afloopt, en niet tussen de tegels kan doordringen. Ze moeten worden afgelosjes met een UV-bestendige impregneermiddel om penetratie door het water te vermijden. Bepaalde weersomstandigheden (waarbij het oppervlak van de tegels afsplintert als gevolg van sneeuw, vriezen/dooen) kunnen leiden tot afbrokkeling. De garantie is niet van toepassing bij het beschadigd raken van de tegels door aan het weer gerelateerde factoren.

Slip Resistance: All plain Victorian Floor Tiles	Shod Dry (4S96 Dry) = >50 Shod Wet (4S96 Wet) = >40 Barefoot Wet (TRRL55) = >26
--	---

Wet & dry walls (inc.showers and wet rooms)	Murs secs et humides (dont douches et douches italiennes) Nass- und Trockenmauern (Inkl. Duschen und Nassräume) Natte en droge wanden (incl. douches)
---	---

Slip Resistance: All decorated Victorian Floor Tiles	Shod Dry (4S96 Dry) = >63 Shod Wet (4S96 Wet) = >49 Barefoot Wet (TRRL55) = >35
--	---

Wet & dry floors	Sols secs et humides Nass- und Trockenböden Natte en droge vloeren
------------------	--

Internal & external use	Usage intérieur et extérieur Für Innen- und Außenbereiche Voor binnen- en buitengebruik
-------------------------	---

Slip Resistance Current Testing Methods Pendulum Test BS7976-2 Rubber Slider

- For determining the coefficient of friction under wet and dry conditions using a Four S Rubber Slider (also known as Slider 96)

Slip potential	Slip resistance value Shod Dry/Shod Wet (4S96 Dry/Wet)
High	0 - 24
Moderate	25 to 35
Low	36+

Pendulum Test BS7976 Part 2 TRRL (Transport & Road Research Laboratory)

- A swinging test apparatus to determine the wet coefficient of friction using TRRL rubber slider

Slip potential	Slip resistance value Barefoot Wet (TRRL 55 Wet)
High	19 and below
Moderate	20 to 39
Low	40 to 74